

Общество с ограниченной ответственностью
«КОЕЛГАМРАМОР»

57 1600

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

С.И. Чеботарев

1 марта 2015 год



ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

ТУ 5716-001-32524584-2014

ИЗМЕНЕНИЕ №1

**МРАМОР МОЛОТЫЙ ФРАКЦИОНИРОВАННЫЙ И
МРАМОР ИЗМЕЛЬЧЕННЫЙ**

Дата введения

1.03.2015 г.

Директор по производству

ООО «Коелгамрамор»

_____ А.А. Будин

Главный технолог

_____ П.В. Репина

В таблице 2 в строке маслосебность внести изменения значений, указать соответствующую маслосебность для фракций:

- КМ-1 – от 21 до 22;
- КМ-1s – от 20 до 21;
- КМ-2 – от 20 до 21;
- КМ-2s – от 18 до 19;
- КМ-5 – от 19 до 20;
- КМ-10 – от 17 до 18;
- КМ-40 – от 16 до 17;
- КМ-60 – от 16 до 17;
- КМ-80 – от 15 до 16;
- КМ-100 – от 14 до 15;
- КМ-160 – от 13 до 14.

Таблица 2 после изменения:

Наименование показателей	Мрамор молотый фракционированный, марок										
	КМ 160	КМ 100	КМ 80	КМ 60	КМ 40	КМ 10	КМ 5	КМ 2	КМ 1	КМ 1s	КМ 2s
Маслосебность, г/мл	13-14	14-15	15-16	16-17	16-17	17-18	19-20	20-21	21-22	20-21	18-19