

Общество с ограниченной ответственностью
«КОЕЛГАМРАМОР»

57 1600

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

С.И. Чеботарев

1 марта 2015 год



ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

ТУ 5716-001-32524584-2014

ИЗМЕНЕНИЕ №1

**МРАМОР МОЛОТЫЙ ФРАКЦИОНИРОВАННЫЙ И
МРАМОР ИЗМЕЛЬЧЕННЫЙ**

Дата введения

1.03.2015 г.

Директор по производству

ООО «Коелгамрамор»

_____ А.А. Будин

Главный технолог

_____ П.В. Репина

В таблице 2 в строке маслосеомкость внести изменения значений, указать соответствующую маслосеомкость для фракций:

- КМ-1 – от 21 до 22;
- КМ-1s – от 20 до 21;
- КМ-2 – от 20 до 21;
- КМ-2s – от 18 до 19;
- КМ-5 – от 19 до 20;
- КМ-10 – от 17 до 18;
- КМ-40 – от 16 до 17;
- КМ-60 – от 16 до 17;
- КМ-80 – от 15 до 16;
- КМ-100 – от 14 до 15;
- КМ-160 – от 13 до 14.

Таблица 2 после изменения:

| Наименование показателей | Мрамор молотый фракционированный, марок | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | КМ 160 | КМ 100 | КМ 80 | КМ 60 | КМ 40 | КМ 10 | КМ 5 | КМ 2 | КМ 1 | КМ 1s | КМ 2s |
| Маслосеомкость, г/мл | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 16-17 | 17-18 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 20-21 | 18-19 |